Protezione antincendio

SCHEDA TECNICA
Pannelli antincendio FIPRO®



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

FIPRO® MS è un pannello in vermiculite incombustibile, con superficie liscia e disponibile in grandi formati. È particolarmente facile da lavorare e consente una lavorazione pulita. La superficie di FIPRO® MS può essere rivestita con numerosi materiali di finitura.

FIPRO® MS

Specifiche tecniche *

Reazione al fuoco (IMO Res. MSC 307(88), FTP 2010)	Incombustibile
Densità	650 kg/m³ (± 10%)
Dimensioni standard o su richiesta	2440 × 1220 mm | 2500 × 1250 mm, 2800 × 1250 mm | 3100 × 1250 mm
Tolleranza dimensionale	± 1,0 mm
Spessori standard o su richiesta	8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 30, 32, 40, 50 mm
Tolleranza sullo spessore	+ 0,3 / - 0,2 mm
Resistenza a flessione (EN 12809 Var. B)	3,0 MPa
Estrazione delle viti, superficie e bordo** (EN 320)	200 N
Resistenza a trazione (EN 319)	0,3 MPa
Resistenza alla delaminazione (EN 311)	0,8 MPa
Umidità residua (all'uscita dalla produzione) (EN 322)	2–7 %

I dati tecnici sono valori medi di produzione, forniti a titolo informativo. Le specifiche possono variare senza preavviso.
Scheda di sicurezza e manuale disponibili su richiesta.

** A partire dallo spessore di 15 mm.

Imballaggio e pesi

Spessore mm	Peso kg/m²	Pannelli/pallet	
		2440×1250 2500×1250	2800×1250 3100×1250
8	5.6	**100**	86
10	6.9	**80**	69
12	8,3	**67**	58
16	10.7	**53**	46
19	12.7	**49**	42
22	14.3	**42**	36

Spessore mm	Peso kg/m²	Pannelli/pallet	
		2440×1250 2500×1250	2800×1250 3100×1250
25	16.3	37	32
30	19.5	31	26
32	20.8	29	24
40	26.0	23	20
50	32.5	18	16

Ambiti di applicazione

FIPRO® MS, pannelli antincendio incombustibili, è utilizzato per costruzioni di classe A, B e C: paratie, soffitti, rivestimenti, pavimenti galleggianti, porte e arredi per navi e piattaforme offshore.

BELLOTTI L'EVOLUZIONE DEL LEGNO | Delignit naturally superior since 1799

SCHEDA TECNICA - FIPRO® MS